

Technický list

TL 07.93m

Výrobok

Jednozložkový vodou riediteľný roztok, vytvárajúci účinnú hydrofobizačnú ochranu všetkých druhov nasiakavých podkladov. Transparentná kvapalina s účinnou zložkou s mokrým efektom.



Vlastnosti

- Vodoodpudivý, hydrofobizujúci
- Vysoká dlhotrvajúca účinnosť, zabraňuje tvorbe machu
- Zanecháva pôvodný vzhľad
- Vysoká ochrana proti klimatickým vplyvom
- Samočistiaci efekt

Použitie

- Impregnačné nátery fasádnych omietok, nekonštrukčných betónov, tehlového muriva, pieskovca, vlákno-cementových materiálov
- Hydrofobizácia a ochrana podkladu všetkých poréznych materiálov
- Okrasné podlahoviny, pohľadové múriky, betónové terasy či balkónové betónové dielce
- Murivo, prírodný kameň, zámková dlažba
- Bez rozpúšťadiel
- Použiteľný v interiéri aj v exteriéri

Technické vlastnosti			
Základ	silonalát		
Konzistencia	-	tekutá	Nízkoviskózná kvapalina
Hustota	g/ml	1,01	
Riedenie	I	Až 1:3	Aplikácia – náter, podľa nasiakavosti podkladu
		1:3	Aplikácia – máčaním
Teplota pri aplikácii	°C	+5/+3 0	Pre vzduch aj podklad
Tepelná odolnosť	°C	+150	Po 48 hodinách od aplikácie
Ekvivalentná difúzna hrúbka s_d	m	0,21	Trieda V2 - STN EN ISO 7783
Rýchlosť prenikania vody	kg/m ² *h _{0,5}	>0,5	W1 – STN EN 1062-3
Doba schnutia náteru	hod	3-5	Pri 23°C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu
Plná funkčnosť	dny	2	Pri teplote 20 °C

Balenie

- Fľaška 1l

Farba

- Transparentná

Den Braven SK s. r. o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

Účinnosť	roky	5-10	Podľa klimatických podmienok a druhu zaťaženia, obnoviteľný ďalším náterom
Spotreba	l/m ²	0,25 – 1,0	Podľa spôsobu aplikácie
Výdatnosť	m ² /l	až 10	Podľa spôsobu aplikácie a nasiakavosti podkladu
Skladovateľnosť	miesiące	24	Pri teplote od +5 °C do +25 °C

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja, konštrukčné poruchy treba opraviť, opravy z mált a betónov treba nechať vyzrieť cca 28 dní. Výkvetý húb a plesní odstráňte Likvidátorom plesní, opláchnite vodou a 2 dni nechajte preschnúť.

Pokyny

Nariadený roztok sa aplikuje striekaním bežným postrekovačom, natieraním štetkou alebo máčaním (strešná krytina) na silikátové povrchy v jednej vrstve tak, aby došlo k jeho úplnému vsiaknutiu. Pri valčekovaní impregnácie postupujeme technikou zhora nadol, na vodorovných plochách je nutné impregnáciu rozotrieť. Aplikovaný roztok nesmie stekať po stenách – hrozí vznik máp. Pri aplikácii striekaním dodržiavame kratšiu vzdialenosť, krížovou technikou. Prípravok zasychá do 3 hodín pri teplote 20 °C. Pri aplikácii náterom sa používa riedený až 1:3 (v hmotnostnom pomere), pre málo nasiakavé podklady alebo pri striekaní sa riedi pitnou vodou v pomere 1:4. Pri aplikácii máčaním sa riedi pitnou vodou v pomere 1:3.

Pri impregnácii – hydrofobizácii máčaním, je doba máčania v rozsahu 0,5 – 5 minút. Najväčší hydrofóbny efekt sa prejaví až po niekoľkých dňoch.

Vždy nanášajte dôkladne iba v jednej vrstve!

Upozornenie

Nie je možné nanášať na premrznuté a zamrznuté podklady, za dažďa alebo pri očakávaní dažďa! Pri aplikácii je nutné nanášať len také množstvo, ktoré sa vsiakne do podkladu. Nesmie stekať po stenách. Nadmerné množstvo môže zapríčiniť vznik máp. Druhý náter na zaschnutý ošetrovaný povrch, môže zapríčiniť biele flaky zaschnutej hmoty, ktorá už cez prvú funkčnú vrstvu neprejde! Používajte náradie a nádoby odolné voči alkáliám.

Chráňte okolité materiály pred znečistením!

Čistenie

Materiál: ihneď vodou, postriekané plochy nutné vyčistiť pokiaľ sú ešte vlhké.

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Aktualizácia

Aktualizované dňa 10.06.2024

Vyhotovené dňa 10.06.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.